

**IPACK**  
**MASCHINENGLATT**  
**GEBLEICHTES KRAFTPAPIER**  
**100% AUS VOLLGEBLEICHTEN FRISCHFASERN**

Hergestellt aus 100% Frischfasern. Weißes, maschinell geglättetes Kraftpapier für die Herstellung einer Vielzahl von Verpackungen, die Alltagsprodukte schützen und bewahren. Perfekt abgestimmte Parameter, gute Produktbeständigkeit und die hohe Glätte ermöglichen einen reibungslosen Produktionsprozess von Verpackungsmaterialien.

- Einwegbeutel
- Lebensmittelverpackungen
- Flexible Verpackungen
- Rohpapier zur Wachsbeschichtung
- Rohpapier zur Silikonbeschichtung
- Rohpapier zur PE-Beschichtung



Eigenschaft (Einheit)		Standard	Typische Werte							
Grammatur (g/m <sup>2</sup> )		ISO 536	28	30	33	35	38	40	45	50
Feuchtigkeitsgehalt (%)		ISO 287	5,0							
Zugfestigkeit (kN/m)	MD	ISO 1924-3	2,50	2,80	3,00	3,20	3,45	3,65	3,90	4,00
	CD		0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,05	1,15	1,25
Durchreißwiderstand (mN)	MD	ISO 1974	150	160	170	190	220	240	280	340
	CD		220	240	250	280	320	340	400	470
Wasseraufnahme COBB'60 (g/m <sup>2</sup> )		ISO 535	20							
Weißgrad ISO C/2° (%)		ISO 2470-1	87							
Bendtsen Rauigkeit (ml/min)	Vorderseite	ISO 8791-2	80	80	80	80	80	80	80	100
	Rückseite		100	100	100	100	100	100	100	120

MD – Machine Direction (Maschinenlängsrichtung) / CD = Cross Direction (Querrichtung)

**IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT:**

- BfR XXXVI ✓
- FDA §§ 176.170 ✓
- FDA §§ 176.180 ✓
- Verordnung (EC) no 1935/2004 ✓
- Richtlinie 94/62/EC ✓
- Gute Herstellungspraxis ✓

**ZERTIFIZIERUNGEN:**

- FSC auf Anfrage
- PEFC auf Anfrage
- Robinson Test auf Anfrage
- Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 ✓
- Umweltmanagementsystem ISO 14001 ✓
- Gesundheits- und Arbeitsschutzmanagementsystem ISO 45001 ✓
- Energiemanagementsystem ISO 50001 ✓
- ISEGA (Kontakt mit trockenen, feuchten und fettenden Lebensmitteln) ✓
- PZH (Polnisches Hygieneinstitut) ✓

Gültig ab 12.10.2021 MM Kwidzyn Sp. z.o.o. (LLC) produziert in Übereinstimmung mit den folgenden Normen: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001, PN-EN ISO 50001. FSC® oder PEFC™ Zertifikat erhältlich auf Anfrage. IPACK wird ausschließlich aus Frischfasern hergestellt, die im ECF-Prozess gebleicht werden.