

IPACK
БУМАГА МАШИННОГО
КАЛАНДРИРОВАНИЯ
100% ПЕРВИЧНОГО ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА

Белая крафт-бумага машинного каландрирования, производится из 100% первичного древесного волокна, для производства разнообразной упаковки, которая используется для защиты и продвижение товаров повседневного спроса. Идеально подобранные параметры, хорошая устойчивость, авысокая гладкость обеспечивают бесперебойность процесса производства упаковочных материалов.

- **Одноразовые пакеты**
- **Упаковка пищевых продуктов**
- **Упаковка общего назначения**
- **Базовая бумага для вощеного покрытия**
- **Базовая бумага для силиконового покрытия**
- **Базовая бумага для полиэтиленового покрытия**



Параметр		Стандарт	типичные значения						
Масса (г/м ²)		ISO 536	28	30	33	35	38	40	45
Влажность (%)		ISO 287	5,0						
Прочность на растяжение (кН/м)	MD	ISO 1924-3	2,50	2,80	3,00	3,20	3,45	3,65	3,90
	CD		0,70	0,80	0,85	0,90	1,00	1,05	1,15
Прочность на разрыв (мН)	MD	ISO 1974	150	160	170	190	220	240	280
	CD		220	240	250	280	320	340	400
Водопоглощение КОББ (г/м ²)		ISO 535	22						
Белизна ISO C/2° (%)		ISO 2470-1	87						
Шероховатость Бендстен (мл/мин)	лицевая сторона	ISO 8791-2	80	80	80	80	80	80	80
	оборотная сторона		100	100	100	100	100	100	100

MD – Machine Direction (Машинное направление) / CD – Cross Direction (Поперечное направление)

В СООТВЕТСТВИИ С:

BfR XXXVI	✓
FDA §§ 176.170	✓
FDA §§ 176.180	✓
Предписание (ЕС) по 1935/2004	✓
Директива 94/62/ЕС	✓
Надлежащая производственная практика (GMP)	✓

СЕРТИФИКАТЫ:

FSC	по запросу
PEFC	по запросу
Тест Робинсона	по запросу
Система управления качеством ISO 9001	✓
Система управления в области охраны окружающей среды ISO 14001	✓
Система охраны труда и управления производственной безопасностью ISO 45001	✓
Система управления энергопотреблением ISO 50001	✓
ISEGA (сухие, влажные и жирные продукты)	✓
PZH (Польский национальный институт гигиены)	✓

Выпущено 12.10.2021 MM Kwidzyn Sp. z o.o. (LLC) работает в соответствии со следующими стандартами: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-ISO 45001, PN-EN ISO 50001. Сертификат FSC® /PEFC™ по запросу и в зависимости от наличия. Бумага IPACK производится исключительно из первичных волокон, отбеленных в процессе ECF.